Клей-расплав для кромочных пластиков, KLEIBERIT 788.7, бежевый, 25 кг., мешок

Мин. скорость подачи, м/с:	**5**
Термостойкость, °C:	**100**
Упаковка:	**мешок**
Фасовка, кг:	**25**
Точка размягчения:	**90 ± 5 °C**
Производитель:	**KLEIBERIT**
Тип:	**Клей-расплав для кромочных пластиков**
Цвет:	**слоновая кость**
Скорость наклеивания:	**низкая**
Наполненность клея:	**малонаполненный**
Рабочая t в плавильном баке, °C:	**160 - 200**
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	**160 - 200**
Страна:	**Германия**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код:
108747

Новинка

Ваша цена:

0.00 руб./шт

Описание

КЛЕИ - РАСПЛАВ 788.7

Для ручного и машинного облицовывания кромок с низкой скоростью подачи

Область применения

Приклеивание кромок:

- ПВХ
- АБС
- Полиэфирных
- Бумажных
- Фанерных
- Меламиновых

Преимущества

- Очень хорошие свойства расплавления
- Длительное время открытой выдержки и способности к склеиванию

Свойства клеевого соединения

- Теплостокость в зависимости от кромки около 100°C
- Очень хорошая морозостойкость, около -30°C (в зависимости от типа кромки)

Свойства клея

Основа: ЭВА-сополимер
Плотность: около 1,2 г/см3
Вязкость - Брукфильд HBTD:
160°C = 120.000 ± 20.000 мПа·с
180°C = 60.000 ± 15.000 мПа·с
200°C = 40.000 ± 10.000 мПа·с
Индекс расплава по DIN EN ISO 1133 (MFI 150°C/1,2 г): 40 ± 15 г/10 мин.
Точка размягчения по “кольцу и шару” около 90°C
Температура нанесения: 160 - 200°C
Скорость подачи: от 5 м/мин.
Форма поставки: гранулят
Цвет:
20 - слоновой кости
50 - коричневый

Маркировка: не подлежит маркировке согласно предписаниям ЕС
(см. паспорт безопасности)
Клеи-расплавы имеют свойство выделения паров даже при соблюдении предписанной температуры переработки. При этом часто могут возникать неприятные запахи. В случае превышения предусмотренной температуры в течение длительного времени может возникнуть опасность образования вредных веществ распада. Поэтому необходимо принять меры по удалению паров, например, с помощью использования необходимой системы аспирации воздуха.

Использование
Подложка для приклеивания кромки должна быть точно прямоугольна обработана и обеспылена. Плиты и кромки должны быть акклиматизированы до температуры помещения. Наиболее благоприятная влажность древесных материалов 8 - 10%. Температура помещения не должна быть ниже 18°C, избегать сквозняков.

Очистка
Рабочие инструменты можно очищать КЛЕЙБЕРИТ Очистителем 827.0

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ СК 788.7 – мешок 25,0 кг нетто
КЛЕЙБЕРИТ Очиститель 827.0 - жестяная канистра 4,5 кг нетто; коробка с 12 жест.бутылками по 700 г нетто
Прочие размеры упаковки по запросу.

Хранение
Клейберит СК 788.7 можно хранить примерно 2 года. Хранить следует в прохладном, сухом месте.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.