

Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 280.58, прозрачный, 25 кг., мешок



Модификации:	Клей Йоватерм 280.5X
Параметры модификаций:	Цвет
Производитель:	Jowat
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	прозрачный
Скорость наклеивания:	средняя / высокая
Наполненность клея:	ненаполненный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	180 - 200
Рабочая температура °C:	180 - 200
Количество в упаковке:	1 шт

Код: 100957 Артикул: 280.58

Склад

Ваша цена: Розница

21 270.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



Описание

Jowatherm® 280.58

За последние годы кромкооблицовочный клей расплав Jowatherm® 280.50 стал признанным на рынке универсальным клеем. Клей известен хорошими технологическими параметрами и отличной прочностью

склеивания. Jowatherm® 280.51 в белом цвете особенно подходит для приклеивания белых кромок на белые декоративные материалы. Это обеспечивает превосходное склеивание – оптически нулевой клеевой шов достигается с классическим клеем расплавом на основе ЭВА (этилен винил ацетата). Сейчас Йоват расширяет эту группу продуктов клеем Jowatherm® 280.58, цвета бесцветный opak. Jowatherm® 280.58 прозрачный и кристально чистый в расплаве, и обеспечивает бесцветный, opakовый клеевой шов. Поэтому он идеально подходит для темных декоров или для сочетаний различных декоративных материалов. **Область применения:**

- Универсальный, для прямых кромок, софтверминга и обрабатывающих центров.
- Для приклеивания термопластичных кромок и кромок из HPL, CPL, пропитанной смолой бумаги, массива и шпона.

Преимущества:

- Превосходная термостабильность
- Большая удельная теплоемкость
- Хорошая теплостойкость
- Длинное открытое время
- Превосходная прочность склеивания
- Хорошая адгезия
- Наносится вальцами или соплом
- Высокая начальная прочность
- Нулевой клеевой шов, идеально для темных цветов и декоров
- Не тянет нити
- Чистое нанесение

Техническое описание:

- Основа: ЭВА-сополимеры
- Расход: $\approx 190 \text{ г/м}^2$
- Скорость подачи: 10-40 метров в минуту
- Точка смягчения: 95°C (по Кофлеру)
- Температура применения: $+180^\circ\text{C} - +200^\circ\text{C}$
- Открытое время при 190°C : $9 \pm 2 \text{ сек}$ • Плотность: 1.0 г/см^3
- Вязкость при 200°C : $85\,000 \text{ мПас}$ (по Брукфильду)
- Цвет: прозрачный
- Форма поставки: гранулы
- Фасовка: мешок 25 кг.

Рекомендации:

- Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Склеиваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими, а также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%. Во время использования температура цеха, клея и материалов должна быть в пределах $+15^\circ\text{C}$ и $+25^\circ\text{C}$.
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
- Температура хранения: $+5^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения

Примечание:

Для получения дополнительной информации о безопасности, обращении, транспортировке и утилизации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности. Информация в техническом паспорте основана на результатах испытаний, проведенными лабораториями производителя. И на опыте, накопленном клиентами. Они не могут охватить все параметры для каждого отдельного случая применения. Поэтому рекомендуется предварительное тестирование. Информация в техническом паспорте не являются гарантией свойств в юридическом смысле.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
125198		Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 280.50, светло-бежевый, 25 кг., мешок	19 090.00 руб.
125199		Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 280.51, белый, 25 кг., мешок	24 017.50 руб.